

PROTÈGE ET DÉCORE
TOUS LES BOIS

CONJUGUE PERFORMANCE
ET ÉCOLOGIE

Formule biosourcée
testée selon la norme
NF EN 16640

Extérieur & Intérieur

Anti-UV

Hydrofuge

Ne jaunit pas



EU Ecolabel : FR/044/011

Le Vernis Bois Extérieur & Intérieur
Environnement est certifié
uniquement pour l'extérieur



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

Vernis Bois Extérieur & Intérieur Environnement



DESTINATION ET PRÉSENTATION

■ Depuis 2005 la Ligne Qualité Environnement Blanchon conjugue performance technique et réduction de l'impact environnemental. Le VERNIS BOIS EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR ENVIRONNEMENT BLANCHON contient 80% d'ingrédients naturels, biosourcés et minéraux (non issus de l'agriculture biologique) dont 44% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.

- S'applique sur boiseries verticales extérieures et intérieures : portes, fenêtres, poutres, lambris...
- Destiné à toutes les essences de bois, ne modifie pas la couleur d'origine des bois, ne jaunit pas.
- Existe en incolore satiné et en incolore mat.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La déclaration environnementale du VERNIS BOIS EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR ENVIRONNEMENT a été déposée sur le site www.inies.com et est consultable sur notre site www.blanchon.com.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien agiter avant emploi.
- Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT'PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.
- Arrondir légèrement les angles vifs des menuiseries extérieures pour obtenir un enrobage parfait du bois.

Sur bois neufs :

- Adhérence parfaite sur bois propres, secs et sains (dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON les bois exotiques ou résineux). Poncer soigneusement avec un abrasif fin [grain 80].

Sur bois anciens :

- Enlever l'ancienne finition avec le DÉCAPANT BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ, poncer avec un abrasif grain 80 et dépolir.
- Sur les bois déjà vernis : égrener soigneusement sans polir [grain 100] toute la surface et dépolir. Si le vernis à rénover est dégradé, poncer pour revenir au bois brut.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Appliquer au pinceau ou au spalter dans le sens des fibres du bois.
- En intérieur : application en 2 couches bien garnies.
- En extérieur : application en 3 couches bien garnies.
- Égrener [grain 120] entre les couches après séchage, puis dépolir.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
 - Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.

SÉCHAGE

- Séchage hors poussières : 3 heures environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 6 heures, dans des conditions normales.
- Séchage "à cœur" : 48 heures, dans des conditions normales.

Blanchon

Vernis Bois Extérieur & Intérieur Environnement

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	VERNISSAGE DE TOUTES LES BOISERIES VERTICALES, EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES
TYPE DE RÉSINES	Résines polyuréthanes en phase aqueuse
DENSITÉ	1.02 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	700 centipoises
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en septembre 2021.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

The logo for Blanchon, featuring the word "Blanchon" in white sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green swoosh at the bottom right.

BLANCHON SAS - Société par A s Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com